

sas **WILBRA** di Fossati C. & C. – via Einaudi 6 , Desio - Mi- Italy - UE

Tel +39.0362.306128-9 Fax +39.0362.331270
e – mail : tecnico @ wilbra.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO : ARTIGLIO Super 620 – TUBO **Technical Sheet**

Revisione del : 01.01.2015

Tipo : Adesivo Neoprenico ad Alta Cristallizzazione
Type : High crystallization neoprene adhesive

Impiego : Incollaggi forti per riparazione calzature ed uso generale
Use : Strong sticking for shoe repairs and general use

Caratteristiche Chimiche - Fisiche **Chemical - Physical Specifications**

Aspetto : liquido	Appearance : liquid
Colore : giallo paglierino	Colour : straw yellow
Odore : tipico solventi	Odour : typical solvent odour
Viscosità : media 1.000 cPs +/- 200	Viscosity : medium 1.000 cPs +/- 200
Densità : 0,850 g / ml	Density : 0,850 g / ml
Presa : media 10 / 15 min.	Tack : medium 10 / 15 min.
Immagazzinaggio : 12 mesi a + 6 °C	Storage : 12 months + 6 °C

Applicazione **Applications**

Pulire e sgrassare le parti da unire .Stendere con un pennello o con macchina a rulli. Lasciare asciugare 10 / 15 minuti . Pressare per alcuni secondi. L'incollaggio definitivo avviene dopo 24 h.
Clean and remove the grease from the parts to join. Spread with a brush or with a roller machine.
Let dry 10-15 minutes. Press for some seconds. The definitive sticking comes after 24 hours.

Incolla : Cuoio, pelle , sughero ,legno, feltro, cartone, plastica
For gluing : leather, hide, cork, wood, felt, cardboard, plastic.

Non usare Attivatori - Do not use activators

Classificazione CLP

Frasi di Rischio e Consigli di Prudenza, vedi etichetta.



Si consiglia di eseguire prove preliminari. Le indicazioni non costituiscono capitolati o garanzie implicite dei risultati.