

MATERIALI E TECNOLOGIE



LE PRESTAZIONI

I tessuti sono testati nelle molteplici caratteristiche di elevata resistenza ai lavaggi a secco, solidità del colore, restringimento e resistenza a lavaggi fino a 60 °C, superando largamente tutti i requisiti delle attuali normative. Tutte le prestazioni sono rigorosamente garantite da test di laboratorio effettuati presso enti autorevoli e verificati su ogni singolo lotto durante i costanti controlli di qualità nel nostro laboratorio interno.

TESSUTO	REQUISITI MINIMI (EN 13934-1)		COFRA
	Trama	400 N	610 N
60% cotone 40% poliestere 290 g/m ²	Ordito	400 N	1.000 N