

SPRINTCHIMICA



Rev.1 SETTEMBRE 2024

SCHEDA TECNICA



STUCCO PER MARMO

Mastice bicomponente a base di resine poliestere insature, appositamente studiato per l'incollaggio e la stuccatura di marmi e pietre. Grazie alla sua particolare consistenza, penetra facilmente nelle cavità e porosità del supporto e garantisce un'ottima adesione.

Confezioni: 12X0,150 L, 12X0,5L, 6X0,750 L

PER USO PROFESSIONALE



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	VALORE TIPICO
Colore	Crema, Bianco
Natura del legante	Resine poliestere insature
Rapporto di catalisi	2%-3% p/p di indurente al perossido di benzoile
Viscosità	7000÷8000 Pa·s
Gel time	4'00'' ÷ 5'00''
Completa polimerizzazione	dopo 2 ore
Stabilità di stoccaggio	12 mesi in confezione integra, conservato al fresco ed al riparo dalla luce

Dati rilevati alla TEMPERATURA DI 22°C, 50% HR, se non diversamente specificato.

Modalità di utilizzo

Preparazione del supporto:

Marmo, granito (solo stuccatura), pietre calcaree, marmo/cemento. Per casi particolari consultare il nostro servizio tecnico. Le parti da incollare o stuccare devono essere pulite, perfettamente asciutte e prive di polvere.

Preparazione del prodotto:





SCHEDA TECNICA

Aggiungere al mastice il 2%-3% in peso del catalizzatore e mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea. Applicare il prodotto con una spatola esercitando una leggera pressione per riempire in maniera ottimale eventuali porosità del supporto e assicurare un'ottima adesione. Ad indurimento avvenuto, il mastice è levigabile e lucidabile dopo circa due ore. È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +10 °C.

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere.

Utilizzare un'adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma.

Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione.

Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

Conservare solo nel contenitore originale.

Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS).

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

