



SCHEDA TECNICA



STUCCO PER METALLI

Stucco bicomponente in pasta che presenta buona flessibilità e adesione su lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina. L'eccellente carteggio e la facilità di applicazione ne fanno un ottimo prodotto per effettuare riparazioni, riempimenti e rasate su ogni tipo di supporto, sia nei lavori di carrozzeria che nell'industria.

Caratteristiche Tecniche

Colore	Grigio
Natura del legante	Resina poliestere
Rapporto di catalisi	2-3% indurente al perossido di benzoile
Viscosità	300 ÷ 800 Pas
Gel time	6'30" ÷ 8'00"
Completa polimerizzazione	dopo 2h
Carteggiabile	dopo 30 min su medio spessore

SPRINTCHIMICA



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Shelf life: 12 mesi in confezione integra. Conservare al fresco ed al riparo dalla luce.

Modalità di utilizzo

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere e grasso, irruvidita mediante carteggiatura con grana P60-P80. L'eventuale ruggine deve essere eliminata. Aggiungere allo stucco l'indurente e impastare accuratamente i due componenti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Applicare lo stucco in modo da farlo aderire bene al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola. Dopo circa 30 minuti, il prodotto è carteggiabile con le carte abrasive: P80, P120, P180, P240. È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +10°C.

Confezioni: 0.150 L/ 0.5 L/ 0.750 L

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it